

Docket No.: G0365.0377
(PATENT)

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of:
Peter F. Hansen et al.

Application No.: 10/533,689

Confirmation No.: 9582

Filed: May 2, 2005

Art Unit: Not Yet Assigned

For: PROCESSES OF FORMING MINERAL
FIBRES

Examiner: Not Yet Assigned

CLAIM FOR PRIORITY AND SUBMISSION OF DOCUMENT

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Dear Sir:

Applicants hereby claim priority under 35 U.S.C. 119 based on the following prior foreign application filed in the following foreign country on the date indicated:

<u>Country</u>	<u>Application No.</u>	<u>Date</u>
Germany	102 52 000.3	November 6, 2002

In support of this claim, a certified copy of the said original foreign application is filed herewith.

Dated: November 23, 2005

Respectfully submitted,

By 
Edward A. Meilman

Registration No.: 24,735
DICKSTEIN SHAPIRO MORIN &
OSHINSKY LLP
1177 Avenue of the Americas
41st Floor
New York, New York 10036-2714
(212) 835-1400
Attorney for Applicant



**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung
einer Patentanmeldung**

Aktenzeichen: 102 52 000.3

Anmeldetag: 6. November 2002

Anmelder/Inhaber: Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG,
45966 Gladbeck/DE

Bezeichnung: Wirbelschichtaschen als Rohstoff für die Herstellung
von Mineralwolle-Dämmstoffen

IPC: C 03 C 13/06

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 3. Mai 2005
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag


Brosig

A 9161
03/00
EDV-L

**CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT**

BEST AVAILABLE COPY

Wirbelschichtaschen als Rohstoff für die Herstellung von Mineralwolle-Dämmstoffen

10 Mineralwoll-Schmelze

Mineralwolle-Dämmstoffe bestehen aus glasig erstarrten Fasern, die mit geringen Mengen an Bindemitteln punktwise miteinander verbunden sind.

15 Rohstoffe für die Herstellung von Steinwolle sind Ergußgesteine wie Basalt oder Diabas, produktionsbedingte Reststoffe, sowie Korrekturstoffe zum Erreichen der erforderlichen Schmelzezusammensetzung und -viskosität. Die produktionsbedingten Reststoffe bestehen aus erstarrten Schmelzen, die bei der regelmäßigen Entleerung der Schmelzöfen anfallen und aus fehlerhaften Produktionschargen resultieren. Diese Reststoffe werden zerkleinert und mit den weiteren Korrekturstoffen sowie anorganischen Bindemitteln vermischt und zu Formsteinen verpreßt, die anschließend zusammen mit den o.g. Ergußgestein und einem
20 Brennstoff dem Schmelzaggregat zugegeben werden.

Die Schmelzen weisen eine starke Abhängigkeit der Viskosität von der Temperatur und der gewählten chemischen Zusammensetzung auf. Gleichzeitig beeinflußt die chemische Zusammensetzung der Mineralwoll-Dämmstoffe die Biolöslichkeit, d.h. die Verweilzeit von Fasern im menschlichen Organismus. Diese Biolöslichkeit wird neben anderen Oxiden
25 entscheidend durch die Gehalte an Erdalkalien (CaO + MgO) beeinflußt. Deren Summenwert bewegt sich typischerweise zwischen 23,5 – 31,4 M.%.
30

Darüber hinaus beeinflußt die chemische Zusammensetzung der Fasern ganz erheblich ihre Temperaturbeständigkeit und damit die Eigenschaften der hieraus hergestellten Produkte.

Die Wirbelschichtverbrennung

30 In der Wirbelschichtverbrennung wird der Brennstoff (z.B. Papier-, Klärschlamm) in einem Wirbelbett bei $> 800^{\circ}\text{C}$ verbrannt. Dabei wird das Wirbelbett durch Zugabe von Fluidisierungsluft durch den Düsenboden erzeugt. Der Brennstoff kann mittels Wurfbeschickung von oben auf das Wirbelbett oder auch mittels Förderschnecken direkt in das Wirbelbett gegeben werden. Dort findet die Ent- und Vergasung des Brennstoffes und
35 der Abbrand des festen Kohlenstoffes statt. Flüchtige Bestandteile können nachverbrannt bzw. die Wärme mittels Wärmetauschern rückgewonnen werden. Die prozeßbedingte intensive Mischung und Verbrennung, der gute Wärmeübergang im Wirbelbett, sowie die Verweilzeit der heißen Rauchgase lassen hinsichtlich der Feuchte und chemischen, mineralogischen sowie granulometrischen Zusammensetzung der Wirbelschichtaschen eine

hohe Gleichmäßigkeit zu. Wirbelschichtaschen weisen somit verfahrensbedingt eine hohe Feinheit und häufig einen teilweise glasigen Zustand auf.

Einsatz von Wirbelschichtaschen

5 Diese Eigenschaften wirken festigkeitsfördernd bei der Formsteinherstellung. Der Einsatz von Wirbelschichtaschen bewirkt aufgrund deren feinkörnigen Aufbaus eine günstige Mischbarkeit und Verarbeitbarkeit der Ausgangsmassen bei der Formsteinherstellung. Diese weisen dadurch ein dichtes und recht homogenes Gefüge auf, was positive Auswirkungen für den Ofenbetrieb hat. Ein ruhiger und gleichmäßiger Ofenlauf wiederum läßt die optimierte Schmelzleistungen zu.

10 Gleichzeitig kann durch den Einfluß der Wirbelschichtaschen die chemische Zusammensetzung der Formsteine so optimiert werden, dass diese besser aufschmelzen und so neben dem Erreichen der gewünschten Schmelzezusammensetzung einen Beitrag zum energiereduzierten Ofenbetrieb liefern. Somit kann beobachtet werden, dass der Einsatz von Wirbelschichtaschen sich positiv auf die Herstellung von Mineralwolle auswirken.

Hierbei sind exemplarisch die Wirbelschichtaschen aus der Papierschlamm- sowie Klärschlammverbrennung hervorzuheben.

20 Bei der **Papierschlammmasche** bewirkt das bei der Papierherstellung eingesetzte Al_2O_3 - und SiO_2 -reiche Tonerdemineral Kaolinit in Verbindung mit dem CaO der Papierfasern / sowie der zugegebenen Schwerstoffe (Gips = CaSO_3) bei der Verbrennung ($> 700^\circ\text{C}$) die Entstehung von puzzolanischen Phasen, die nach Anregung mit dem bei der Zementerhärtung entstehenden CaOH einen Beitrag zur Erhärtung der BFS liefern können und dadurch helfen, den Zementgehalt der Formsteine zu verringern.

25 Die **Klärschlammverbrennungaschen** hingegen weisen erhöhte P_2O_5 -Gehalte (rd. 15%) auf. Diese können als Zusatz in der Schmelze zur Steuerung der Viskosität herangezogen werden. Ersetzen sie das SiO_2 , kommt es nach der Glastheorie zu einer Verringerung der Viskosität. Als Ersatz für Al_2O_3 eingesetzt, führt dies zur Erhöhung der Viskosität. Bislang werden Schmelzeviskositäten um 25 Poise bevorzugt. Durch die Verwendung P_2O_5 -reicher Wirbelschichtaschen kann die Viskosität gezielt gesteuert und gemäß der Erfordernisse angepaßt werden. Die seit längerem zu beobachtende Tendenz Al_2O_3 -reduzierter Fasern führt gleichzeitig zu sich ändernden Viskositäten der Schmelzen, was einen Einfluß auf die Verspinnbarkeit hat, wodurch die Produkteigenschaften beeinflusst werden. Dieser Viskositätsveränderung kann durch gezielten Einsatz von Wirbelschichtaschen entgegengewirkt werden.

35 Eine Umsetzung der hier vorgestellten Erfindung führt weiterhin zu einer allgemein angestrebten stofflichen Verwertung von Wirbelschichtaschen, für die gegenwärtig häufig nur die Entsorgung möglich ist.

Zusammenfassung

Kernstück der vorliegenden Dienstleistung ist der Einsatz von Wirbelschichtaschen mit denen die teilweise Substitution der derzeitigen Korrekturstoffe zur Herstellung geeigneter Mineralwollschmelzen möglich ist.

- 5 Hierbei weisen die Wirbelschichtaschen aufgrund ihrer hohen Feinheit und ihres teilweise glasigen Zustandes sowie ihrer chemischen Zusammensetzung sehr geeignete Eigenschaften in Bezug auf die Festigkeitsbildung von verfahrensbedingten Formsteinen auf. Gleichzeitig wirken sie positiv auf das Aufschmelzverhalten der Rohstoffe zur Mineralwollerzeugung und bieten die Möglichkeit einer gezielten Viskositätssteuerung der Schmelze.
- 10

Diese positiven Einflüsse lassen sich bei einem Einsatz von 5 – 35 M.-% Wirbelschichtaschen in der Formsteinmischung beobachten.